

Raise3D Industrial PA12 CF+_技术数据表 (TDS)

Raise3D Industrial PA12 CF+是基于改性尼龙的碳纤增强复合材料。改性尼龙基体同时继承了PA6和PA12的最佳特性，如韧性和较低的吸水率。通过控制添加15%的短碳纤长度及分布，使得打印部件的机械性能、热性能以及表面质量都明显提升。与Raise3D Industrial PA12 CF相比，它具有更高的强度重量比，更好的层间结合质量（Z方向强度）和更好的尺寸稳定性。并且在退火处理后，热性能和机械性能得到进一步提高。PA12 CF+是轻便、坚固耐用的终端应用（如夹具）的最佳选择，用于制造业、汽车和航空航天领域等众多功能部件。

第1部分 物理性能

参数	测量方式	数值
密度	ISO 1183, GB/T 1033	1.03 (g/cm ³ at 23°C)
热变形温度	ISO 75 1.8MPa	103.6 (°C)
	ISO 75 0.45MPa	142 (°C)
熔融指数	260 °C, 2.16 kg	9.91 (g/10 min)
溶解度	/	不溶于水

第2部分 机械性能（干燥条件）

参数	测量方式	数值
杨氏模量 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	4736 ± 88 (MPa)
杨氏模量(Z)	ISO 527, GB/T 1040	2086 ± 92 (MPa)
拉伸强度 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	86 ± 1 (MPa)
拉伸强度(Z)	ISO 527, GB/T 1040	44.7 ± 2.1 (MPa)
断裂伸长率 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	2.8 ± 0.1 (%)
断裂伸长率(Z)	ISO 527, GB/T 1040	1.9 ± 0.2 (%)
弯曲模量 (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	4331 ± 90 (MPa)
弯曲强度 (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	125 ± 3 (MPa)
简支梁冲击强度 (X-Y)	ISO 179, GB/T 1043	6.9 ± 0.3 (kJ/m ²)

*所有试样在测试前均在 80°C 下退火 24 小时并干燥 48 小时。



第3部分 机械性能 (环境条件)

参数	测量方式	数值
杨氏模量 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	4626 ± 163 MPa
杨氏模量(Z)	ISO 527, GB/T 1040	2074 ± 91 MPa
拉伸强度 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	81 ± 2 MPa
拉伸强度(Z)	ISO 527, GB/T 1040	44.9 ± 1.8 MPa
断裂伸长率 (X-Y)	ISO 527, GB/T 1040	3.8 ± 0.3 %
断裂伸长率(Z)	ISO 527, GB/T 1040	2.2 ± 0.4 %
弯曲模量 (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	4305 ± 90 MPa
弯曲强度 (X-Y)	ISO 178, GB/T 9341	117 ± 2 MPa
简支梁冲击强度 (X-Y)	ISO 179, GB/T 1043	7.2 ± 0.3 kJ/m ²

*所有试样在 80°C 下退火 24 小时，并在测试前浸入常温水中 3 天。


注意：

1. 打印前将 PA12 CF+ 放入 80°C 烘箱中进行 12 小时干燥，以降低含水量并提高最终打印成品件质量；
2. 干燥后，强烈建议在打印期间将 PA12 CF+ 放入 Raise3D 密封干燥盒中，以确保连续打印的性能；
3. 打印 PA12 CF+ 时，黄铜喷嘴经常发生磨损。强烈建议将耐磨喷嘴（例如硬化钢和红宝石喷嘴）与该款材料一起使用。
4. 打印完成后，建议将模型在 80°C 的烘箱中退火 6-24 小时。
5. 退火后，根据填充和层高，Z 轴上最大可观察到 0.4% 的尺寸收缩，XY 轴上没有显着的尺寸收缩。
6. 如果使用 PA12 CF+ 作为自身的支撑材料，请在过度吸湿之前移除支撑结构。否则，支撑结构可能永久地粘合到模型上。



附录

测试样品：



免责声明：

本数据表中给出的数值仅供参考和比较。它们不应用于设计规范或质量控制。实际值可能会随打印条件而变化。打印成品件的最终使用性能不仅取决于材料，还取决于部件设计、环境条件、打印条件等。产品规格如有更改，恕不另行通知。

每个用户负责确定预期用途的安全性、合法性、技术适用性和处置回收。除非另行声明，否则 Raise3D 对任何用途或应用的适用性不作任何保证。对于在任何应用中使用 Raise3D 材料造成的任何损害、伤害或损失，Raise3D 概不负责。

